

## P-06

**P-06** ist ein gewaschenes, grob schmelzefiltriertes und schwarz eingefärbtes LD/LLDPE-Polymergranulat aus dem post-consumer – Recycling.

### EIGENSCHAFTEN

Polymer	Post-consumer	LD/LLDPE
Gehalt LLDPE		< 20 %
Dichte	ISO 1183	0,92 g/cm <sup>3</sup>
Farbe	Foliendicke < 50 µm	schwarz
Schmelzefiltration		180 - 200 µm
MFR (190/2,16)	ISO 1133	Ca. 1 g/10'

### ANWENDUNGEN

	Dosierung	Kosten	CO <sub>2</sub> -Footprint	Dehnung	Dart-Drop	Elmendorf	Schlagzähigkeit	Reißfestigkeit	Zugfestigkeit	Rezyklierbarkeit	Ausstoßleistung	Bedruckbarkeit
PO-Rohre	5-50 %	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PO-Spritzguss	5-20 %	↓	↓	-	-	-	-	-	-	-	-	-

↓ ... nimmt ab, ↑ ... nimmt zu, 0 ... bleibt unverändert, - ... nicht relevant

### VERPACKUNGEN

Bigbag, Silo-LKW

### VERARBEITUNG

Direktes Eindosieren in den Kunststoff- Verarbeitungsprozess.  
**HINWEIS bei erhöhter Feuchte:** anstelle aufwändiger Vortrocknung kann auf Bedarf ca. 0,5 -2,0 % des Trockner-Masterbatches **WK UP®sorb W 2165** direkt dosiert werden.

**HINWEIS bei starker Geruchsbildung:** auf Bedarf ca. 2,0 % unseres Geruchsfänger-Masterbatches **WK UP®sorb W 2965** direkt dosieren. Dieses ersetzt auch das Trockner-Masterbatch.

### LAGERUNG

Bitte in trockener Umgebung, bei Temperaturen unter 45 °C und geschützt vor UV-Strahlung zu lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zu Degradation führen, welche Farbveränderungen und negative Effekte auf die physikalischen Eigenschaften verursachen kann.