

WPT 1075 N

WPT 1075 N ist ein hoch konzentriertes, sehr preisattraktives Masterbatch mit einem qualitativ hochwertigen mineralischen Additiv und einem nachhaltig verfügbaren post-consumer - Recycling-Polymer.

EIGENSCHAFTEN

Mineralgehalt		75 %
Polymer	Recycling-LD/LLDPE	25 %
Feuchtigkeit	ISO 1160	< 500 ppm
Dichte	ISO 1183	1,8 g/cm ³

MINERAL-ADDITIV

Mineraltyp	Calciumcarbonat	Kreide
Oberer Partikelschnitt (d ₉₈)		≤ 8,0 µm
Mittlerer Partikeldurchmesser (d ₅₀)		≤ 1,8 µm

ANWENDUNGEN

	Dosierung	Kosten	CO ₂ -Footprint	Prozess-Konstanz	Ausstoßleistung	Dispergierhilfe	Verschweißbarkeit	Maschinenreinigung	Dehnung	Dart-Drop	Ablagerungen	Mattigkeit
PE-Blasfolien ≥ 5 µm	5-30 %	↓	↓	↑	↑	-	0	↑	0	↑	-	↑
PE-Recycling-Prozesse	5-20 %	↓	↓	↑	↑	↑	0	↑	0	-	↓	↑
PE-Baufolien, 150 µm	5-25 %	↓	↓	↑	↑	-	0	↑	0	-	-	↑

↓ ... nimmt ab, ↑ ... nimmt zu, 0 ... bleibt unverändert, - ... nicht relevant

VERPACKUNGEN

Sack, Bigbag, Octabin, Silo-LKW

VERARBEITUNG

Vortrocknung ist normalerweise nicht nötig, eine Lagerung im gut verpackten Zustand und nicht länger als 6 Monate vorausgesetzt. **HINWEIS:** anstelle jeder Vortrocknung wird generell bei Bedarf die Dosierung von ca. 0,5 % **WPT 2065** empfohlen.

Die in diesem Datenblatt angegebenen Informationen beziehen sich nur auf die hierin genannten spezifischen Materialien. Für die angegebenen Informationen wird seitens Walter Kunststoffe - GmbH keine Zusage oder Gewährleistung bezüglich Vollständigkeit und Richtigkeit gegeben. Aus dem Gebrauch ergebende Haftungsansprüche bzw. Haftungsansprüche Dritter werden ebenfalls nicht anerkannt. Es obliegt dem Verwender ob die Anwendung des Materials geeignet für den Zweck der Verwendung ist.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand Wels. Bankverbindung: Oberbank Wels, BLZ 15130, Kto. Nr.: 281.3624.26, Firmenbuch 303892a UID- Nr.: ATU 63897901